

Technikai információk (08/24)

MOBIHEL HYDRO SZÍNTELÉN BÁZIS

- Elemfényezéséknél MOBIHEL HYDRO BASE használatával ködölési technikával
- Elősegíti a sima, homogén felület elérését az átmeneti zónában, hogy elkerülje a sötét széleket a javítási terület körül
- VOC-kompatibilis

	Alkalmazás szórópisztollyal:	LÉPÉS 1: MOBIHEL HYDRO BÁZISHOZ AS ÁTMENETHEZ 1.2 - 1.3 mm 2 bar 1x nedves alkalmazás: 5 – 10 µm
	Alkalmazás szórópisztollyal:	LÉPÉS 2: MOBIHEL HYDRO BASE 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2x: 15–25 µm
	Rétegek:	10 - 15 min/20°C
	További alkalmazás:	Minden szintelen lakk a MOBIHEL programból
	Szavatossági idő:	2 év

2004/42/II B(d) (420) 410

EU határérték VOC (kategória: II B (d)) formájában, felhasználásra kész termék **420** g / l. Felhasználásra előkészített termék **410** g / l.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (02.08.2024)