






Information technique (08/24)

## MOBIHEL HYDRO BASE INCOLORE

- Pour la peinture de la Base HYDRO MOBIHEL avec une technique de raccord.
- Il contribue à atteindre une surface lisse et homogène de pulvérisation en évitant les bords foncés autour de la zone de réparation.
- Conforme COV

	<b>Application avec un pistolet:</b>	<b>ÉTAPE 1:</b> <b>MOBIHEL HYDRO BASE - prêt à l'emploi</b> 1.2 - 1.3 mm 2 bar 2 bar 1 couche mouillée
	<b>Application avec un pistolet:</b>	<b>ÉTAPE 2:</b> <b>MOBIHEL HYDRO BASE</b> 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2 - 2,5 bar 2 couches = 15-22µm
	<b>Séchage:</b>	10 - 15 min/20°C
	<b>Traitement ultérieur:</b>	Tous les MOBIHEL vernis
	<b>Durée de vie:</b>	2 ans

2004/42/II B(d) (420) 410

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **420 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **410 g/l**.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (02.08.2024)