

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL HYDRO BASE MIX

- Rýchle odvetranie a hĺbkové sušenie filmu.
- Okamžitá oprava je možná po zmatovaní.
- Vynikajúce vlastnosti pri striekaní.
- Výborný konečný vzhľad
- Jednoduché lakovanie na prechod.
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU	MOBIHEL 2K FILLER	
		P360 - P600
		MOBIHEL HYDRO ČISTIDLO

	Pretrepte:	Pred použitím musia byť všetky MIXy ručne pretrepané MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	25 - 28 s MOBIHEL HYDRO BASE RIEDIDLO 10% pre farebné pigment 20% pre hliník a perličky
	Test odtieňov:	Pred lakovaním je potrebné odtieň aplikovať na test kartu a preveriť tak správnosť odtieňa.
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1,3 mm or WSB 1.8 - 2 bar HVLP Lakovanie na prechod: 1,0 – 1,2 bar
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	2 vrstva a effect 15 - 20 µm
	Odvetranie:	15 min/20° medzi vrstvami 20 min/20° pred aplikáciou bezfarebný lak Čas možno skrátiť použitím fénu alebo IČ žiarica

UŽITOČNÁ RADA:

MOBIHEL HYDRO ADDITIV QD aktivuje MOBIHEL HYDRO BASE MIX, aby výrazne zlepšil trojstupňové lakovanie.

Dávkovanie:

- 5% v akomkoľvek odtieni MOBIHEL HYDRO BASE.
- v prípade formulácie 3 C iba 5% prídavku HYDRO ADDITIVE QD iba pre prvú vrstvu - ktorá by sa mala vysušiť (15 - 20 min / 60 °C) a ochladiť. Vytvára tvrdý povrch pre následné vrstvy konečných náterov..
- 10% v prípade lakovania vnútorných častí. V kombinácii s matným bezfarebným lakom získame lepšiu chemickú odolnosť a lepší vzhľad.

Pre lepšie prispôsobenie farieb, jemné nanášanie a dobrý konečný vzhľad pre farby s vysokým metalickým alebo perlovým efektom, odporúčame prídanie 10 % MOBIHELU HYDRO CLEAR BASE (419597), k už zmiešanému odtieňu. OPTIMÁLNE PODMIENKY

NANÁŠANIA:

Teplota vzduchu: 20 – 25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu: 40 – 60 %

Prietok vzduchu v striekacej kabíne min. 25.000 – 28.000 m³/h

DÔLEŽITÉ:

Farebný odtieň a svetlosť metalického efektu závisia od striekania, viskozity materiálu, typu použitej a striekacej pištole. Preto sa pri čiastočnom striekaní odporúča vopred nastaviť parametre, aby zodpovedali príslušnému farebnému odtieňu.

	Ďalšia úprava:	všetko MOBIHEL 2K BEZFAREBNÝ LAKÝ
	Skladovateľnosť:	2 roky v originálne uzavretej dóze 6 mesiacov v dóze na miešacom zariadení

2004/42/II B(d) (420) 410

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (d)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **420 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **410 g/l**.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhodobých skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-18 (02.08.2024)