

Tehnička informacija (08/24)

MOBIHEL HYDRO BASE MIX

- Brzo sušenje i dubinsko sušenje filma.
- Moguće je popravljanje odmah nakon matiranja.
- Izvrsna svojstva za prskanje.
- Ujednačeni rezultati i konačni izgled
- Lako ušpricavanje
- Sukladan VOC

PRIPREMA PODLOGE	MOBIHEL 2K FILLER	
		P360 - P600
		MOBIHEL HYDRO ČISTAČ

	Potresanje:	Ručno protresite prije korištenja MIX MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software
	Radna viskoznost: DIN 53211 Ø4 mm/20°C	25 - 28 s MOBIHEL RAZREĐIVAČ ZA HYDRO BAZO 10% obojene nijanse 20% metaliki i perle
	Test nijanse:	Prije lakiranja objekta nijansu treba obavazeno aplicirati na test-karton i provjeriti odgovara li zahtjevima
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	1,3 mm or WSB 1.8 - 2 bar HVLP Lakiranje na prijelaz: 1,0 – 1,2 bar
	Broj nanosa: Debljina nanosa:	2 nanosa in efekt nanos 15 - 20 µm
	Odzračivanje:	15 min/20°C između slojeva 20 min/20°C prije nanošenja bezbojnog laka Vrijeme sušenja možemo skratiti z upotrebo ventilacije

OBAVJEST:

POMOĆNI SAVJET:

U troslojnom lakiranju dodajte MOBIHEL HYDRO ADDITIV QD koji aktivira MOBIHEL HYDRO Base MIX uvelike poboljšavajući lakiranje.

Za dodavanje u MOBIHEL HYDRO BAZU zajedno s razrjeđivačem MOBIHEL HYDRO BASE

- 5% u bilo kojoj nijansi MOBIHEL HYDRO BAZE

- 5% u 3 C nijanse samo u prvom sloju - treba ga osušiti (15 - 20 min / 60 ° C) i ohladiti. To daje tvrdnu površinu sljedećim slojevima završne boje.

- 10% u slučaju bojenja unutarnjih dijelova automobila u kombinaciji s mat prozirnim premazom za bolji izgled i kemijsku otpornost

Dodatne informacije:

Za bolje podudaranje boja, glatku primjenu i dobar konačni izgled boja s visokim metalnim ili perl efektom, preporučujemo dodavanje 10% MOBIHEL HYDRO BEZBOJNO BAZO u gotovu miješanu boju.

Optimalni uvjeti za aplikaciju:

Temperatura zraka: 20 - 25 ° C;

relativna vlaga: 40 - 60%;

Protok zraka u kabini za prskanje od 25.000 - 28.000 m³ / h.

Napomena:

Nijansa boje i metalik efekt ovise o načinu raspršivanja, radnoj viskoznosti, nizu protoka boje na pištolju za prskanje, tlaku, rukovanju pištoljem za prskanje itd. Stoga se kod djelomičnog slikanja preporučuje prethodno postavljanje parametara da biste "uhvatili" nijansu boje

	Daljnja obrada:	Svi bezbojni laki iz programa MOBIHEL
	Rok upotrebe:	2 godine u originalno zatvoreni embalaži 6 mjeseca v embalaži v mešalni omari

2004/42/II B(d) (420) 410

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (d)), koja je pripremljena za aplikaciju je 420 g/l.

VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 410 g/l.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (02.08.2024)