

Technické informace (08/24)

MOBIHEL HYDRO BAZA MIX

- Rychlé odvětrání a hloubkové zaschnutí filmu.
- Okamžitá oprava po zmatnění povrchu možná.
- Vynikající aplikační vlastnosti.
- Jednotné výsledky a konečný vzhled
- Snadná oprava do přístřiku
- VOC vyhovující

PŘÍPRAVA PODKLADU	MOBIHEL 2K PLNIČ	
		P360 - P600
		MOBIHEL HYDRO ČISTIČ

	Otřesy:	Před použitím musí být všechny MIXy ručně otřeseny MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	25 - 28 s MOBIHEL HYDRO ŘEDIDLO 10% Barevné pigmenty 20% Hliník in Perlet'ove
	Ovládání nuance:	Shodu odstínu je před lakováním objektu nutno prověřit nánosem na kontrolní lístek a porovnáním.
	Aplikace stříkací pistolí:	1,3 mm or WSB 1.8 - 2 bar HVLP Rozstříkové ředidlo: 1,0 – 1,2 bar
	Počet vrstev: Tloušťka vrstvy:	2 vrstvy a efekt 15 - 20 μm
	Odvětrání:	15 min/20°C mezi vrstvami 20 min/20°C před aplikací bezbarvého laku Doba schnutí lze zkrátit pomocí ventilátoru nebo infračerveného ohřívače

UPOZORNĚNÍ:

Při 3-vrstvém lakování přidejte MOBIHEL HYDRO ADDITIV QD, který aktivuje MOBIHEL HYDRO Bázi MIX, což výrazně vylepšuje vlastnosti nástřiku.

Přidá se do báze MOBIHEL HYDRO společně s ředidlem MOBIHEL HYDRO BASE

- 5% do jakéhokoliv odstínu báze MOBIHEL HYDRO

- 5% do 3-vrstvých odstínů, pouze do první vrstvy - ta musí být vysušena (15 - 20 min / 60 ° C) a vychlazena. Tím dostaneme tvrdý povrch pro následné vrstvy konečné lakování .

- 10% v případě lakování vnitřních částí automobilů v kombinaci s matným čířým lakem pro lepší vzhled a chemickou odolnost

Další informace:

Pro lepší rozložení zrna, hladké nanášení a dobrý konečný vzhled barev s vysokým podílem kovových nebo perleťových mixů doporučujeme přidat 10% MOBIHEL HYDRO CLEAR BASE do připravené míchané barvy.

Optimální podmínky použití:

Teplota vzduchu: 20 - 25 ° C;

relativní vlhkost: 40 - 60%;

Průtok vzduchu ve stříkací kabině od 25 000 do 28 000 m3 / h.

Poznámka:

Barevný odstín a lehkost kovového efektu závisí na způsobu stříkání, pracovní viskozitě, nastavení toku barvy na stříkací pistoli, tlaku, manipulaci se stříkací pistolí atd. Při částečném lakování se proto doporučuje předem nastavit parametry, aby »chytily« barevný odstín

	Přelakování:	Všechny 2K Bezbarvné laky z programu MOBIHEL
	Skladovatelnost:	2 roky v originálním balení 6 měsíců v otevřeném balení

2004/42/II B(d) (420) 410

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (d)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 420 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 410 g/l.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (02.08.2024)