

Technikai információk (08/24)

MOBIHEL HYDRO BÁZIS MIX

- Gyors kiszellőzés és vastag száraz filmréteg.
- Azonnali javítás lehetséges a mattulás után.
- Kiváló szórási tulajdonságok.
- Egységes eredmények és megjelenés
- Könnyen elködölhető
- VOC kompatibilitás

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	MOBIHEL 2K SZÓRÓGITT	
		P360 - P600
		MOBIHEL HYDRO TISZTÍTÓSZER

	Rázás:	Használat előtt minden MIX-t kézzel kell rázni MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	25 - 28 s MOBIHEL HYDRO BASE HÍGÍTÓ 10% Színes pigmentek 20% Alumínium és gyöngyök
	Próbálja ki az árnyalatokat:	Az árnyalatot a tárgy lakkozása előtt feltétlenül fel kell vinni a tesztkartonra és ellenőrizni megfelelőségét
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,3 mm or WSB 1.8 - 2 bar HVLP Átmeneti: 1,0 – 1,2 bar
	Rétegek száma:	2 réteg és hatás
	Rétegvastagság:	15 - 20 µm
	Rétegek:	15 min/20°C a rétegek között 20 min/20°C szintelen lakk alkalmazása előtt Doba schnutí lze zkrátit pomocí ventilátoru nebo infračerveného ohřivače

Megjegyzés:

SEGÍTSÉG TIPP:

A háromrétegű festéshez adjon hozzá MOBIHEL HYDRO ADDITIV QD-t, amely aktiválja a MOBIHEL HYDRO Base MIX-et, jelentősen segíti a bevonat átkeményedését.

Adjon hozzá a MOBIHEL HYDRO alapba MOBIHEL HYDRO BASE-t a hígítóval együtt

- 5% a MOBIHEL HYDRO Base bármilyen árnyalatában

- 5% a 3 rétegű fényezésnél csak az első rétegben szükséges, hogy száraz legyen (15 - 20 perc / 60 ° C) le kell hűlnie.. Kemény felületet biztosít a végső színrétegeknek.

- 10% az autó belső részeinek festésekor matt átlátszó bevonattal kombinálva a jobb megjelenés és kémiai ellenálló képesség érdekében.

Kiegészítő információk:

A jobb színmegfelelőség érdekében, a sima felvitel és a fémes vagy gyöngyhatású színek jó megjelenése érdekében javasoljuk, hogy adjon 10% MOBIHEL HYDRO CLEAR BASE-t a szórásra kész anyaghoz.

Optimális alkalmazási feltételek:

Levegő hőmérséklete: 20-25 ° C;

relatív páratartalom: 40 - 60%;

Air flow in spray booth from 25.000 – 28.000 m3/h.

MEGJEGYZÉS:

A színárnyalat és az alapozó fénye a felhordás módjától és a szórás feltételeitől függ. Nagyon fontos a távolság és a szórópisztoly kezelése, a fúvóka átmérője, a paraméterek beállítása: hígítás, nyomás, megmunkálási viszkozitás stb. Ezért javasoljuk, hogy elsősorban részleges lakkozásokor előzetesen pontosan állítsa be a paramétereket az igényelt színárnyalat biztosítása érdekében

	További alkalmazás:	Minden szintelen lakk a MOBIHEL programból
	Szavatossági idő:	2 év eredeti lezárt tartályban 6 hónap nyitott adagban a keverőben

2004/42/II B(d) (420) 410

EU határérték VOC (kategória: II B (d)) formájában, felhasználásra kész termék **420 g / l**. Felhasználásra előkészített termék **410 g / l**.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhet el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (02.08.2024)