









Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL HYDRO BASE MIX

- Aerare rapida si uscare in profunzime a filmului.
- Este posibila slefuirea(incluziunilor de praf) imediat dupa matuirea suprafetei.
- Aplicare foarte buna.
- Se aseaza uniform pana la finalizarea aplicarii
- Usor de retusat
- Produs conform cu Legea COV

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	MOBIHEL 2K FILLER	
		P360 - P600
		MOBIHEL HYDRO DETERGENT

	Zguduire:	Toti pigmentii continuti de mixer vor fi amestecati manual inainte de folosire (dozare in reteta) MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 ϕ 4 mm/20°C	25 - 28 s MOBIHEL HYDRO BASE DILUANT 10% pentru pigmenti coloranti 20% pentru aluminiu și perle
	Test de culoare:	Culoarea trebuie aplicată pe o bucată de carton de test pentru a evalua adecvarea acesteia înainte de aplicarea pe obiect.
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1,3 mm or WSB 1.8 - 2 bar HVLP Fade out: 1,0 - 1,2 bar
	Numar de straturi: Grosimea de film:	2 straturi și efect 15 - 20 μ m
	Timpe de asteptare:	15 min./20°C între straturi 20 min./20°C înainte de aplicarea unui lac incolor Doba schnutí lze zkrátit pomocí ventilátoru nebo infračerveného ohřivače

NOTĂ:**INFORMATII AJUTATOARE:**

In cazul vopsirii in 3 straturi, adaugati MOBIHEL HYDRO ADDITIV QD care va activa mai rapid MOBIHEL HYDRO Base MIX ajutand foarte mult in procesul de vopsire.

Va fi adaugat in amestecul cu MOBIHEL HYDRO Base impreuna cu MOBIHEL HYDRO BASE Diluant

- 5% in orice nuanta(reteta) de MOBIHEL HYDRO Base

- 5% in in orice nuanta care necesita aplicarea in 3 straturi, dar numai in primul strat – este necesara uscarea (15 – 20 min / 60°C) si apoi racirea suprafetei. Acest prim strat va avea o structura dura oferind un bun substrat pentru urmatoarele straturi aplicate pana la obtinerea culorii finale.

- 10% in cazul vopsirii partilor interioare ale autovehiculelor in combinatie cu lacul mat pentru un mai bun efect vizual si rezistenta chimica marita.

Informatii aditionale:

Pentru o mai buna potrivire a culorii, o aplicare mai usoara si un aspect final bun in cazul culorilor cu continut mare de efect metalic sau perlat recomandam adaugarea de MOBIHEL HYDRO CLEAR BASE in proportie de 10% in vopseaua preparata, gata de aplicare.

Conditii optime de aplicare:



Temperatura: 20 - 25°C;

Umiditatea relativa: 40 – 60%;

Volum de aer ventilat in cabina de vopsit: 25.000 – 28.000 m3/h.

Remarca:

Nuanta si luminozitatea culorii depind foarte mult de modul de aplicare, vascozitatea vopselei, reglajele pistolului de vopsit, presiunea de aplicare manuirea pistolului de vopsit, etc. Este recomandat sa realizati niste teste in afara suprafetei de vopsit pentru a va seta modalitatea optima de aplicare pentru a obtine nuanta dorita

	Tratamente aplicate în continuare:	Toate lacurile incolore din programul MOBIHEL
	Termen de valabilitate:	2 ani în ambalajul original sigilat 6 luni în ambalajul care a fost deschis la punctul de realizare a amestecurilor

2004/42/II B(d) (420) 410

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(d)) in starea in care este gata de aplicare este de **420 g/ICOV** pt. acest produs gata de aplicare este **410 g/l**.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-17 (02.08.2024)