

Техническая информация (08/24)

MOBIHEL 2:1 SPEEDY БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ANTI SCRATCH

- Высокоглянцевое прозрачное покрытие для локального ремонта
- Быстрая сушка,
- Хорошая механическая и химическая стойкость
- Соответствует VOC требованиям

ТИП ПОДЛОЖКИ	MOBIHEL БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ MIX MOBIHEL БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ HYDRO MIX
---------------------	--

	Объемное соотношение смешивания:	MOBIHEL 2:1 SPEEDY БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500 MOBIHEL 2K РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	2 части 1 часть 10%
	Весовое соотношение смешивания:	MOBIHEL 2:1 SPEEDY БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500 MOBIHEL 2K РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	100 г 51 г 14 г
	Жизнеспособность смеси при 20°C:	2 ч	
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 мм /20°C	18 - 20 сек.	
	Распыление:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	Количество слоев: Толщина покрытия:	2 полных слоя 50 - 60 мкм	
	Выдержка/выпаривание:	3 мин/20°C между слоями 10 мин/20°C перед сушкой в ОСК	
	Время сушки при 20°C: Время сушки при 60°C:	2 ч 15 мин (температура на поверхности детали)	

	Срок хранения:	3 года
---	----------------	--------

2004/42/II B(e) (840) 580.

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет **840 г/л**.
ЛОС/VOC нашего материала составляет **580 г/л**.

2K материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра. Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-19 (02.08.2024)