

Informacja techniczna (08/24)

## MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY SPEEDY ANTI SCRATCH

- Lakier bezbarwny o wysokim połysku do częściowego malowania
- Szybkoschnący,
- Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
- Zgodny z dyrektywą VOC

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>PODŁOŻE</b> | MOBIHEL BASE MIX<br>MOBIHEL HYDRO BASE MIX |
|----------------|--------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>Objętościowy stosunek mieszania::</b>                                 | MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY SPEEDY ANTI SCRATCH<br>MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1500<br>MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2500 | 2 części<br>1 część<br>10% |
|  | <b>Wagowy stosunek mieszania:</b>                                        | MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY SPEEDY ANTI SCRATCH<br>MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1500<br>MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2500 | 100 g<br>51 g<br>14 g      |
|  | <b>Żywotność mieszanki w temp 20°C:</b>                                  | 2 h                                                                                                              |                            |
|  | <b>Lepkość (RFU):</b><br>DIN 53211 Φ4 mm/20°C                            | 18 - 20 s                                                                                                        |                            |
|  | <b>Aplikacja pistoletem lakierniczym:</b>                                | 1.2 - 1.3 mm<br>2 - 2.5 bar                                                                                      |                            |
|  | <b>Ilość warstw:</b><br><br><b>Grubość suchej warstwy:</b>               | 2 pełne warstwy<br><br>50 - 60 μm                                                                                |                            |
|  | <b>Odparowanie:</b>                                                      | 3 min/20°C między warstwami<br>10 min/20°C przed suszeniem w kabini                                              |                            |
|  | <b>Czas suszenia w temp. 20°C:</b><br><b>Czas suszenia w temp. 60°C:</b> | 2 h<br>15 min (temperatura obiektu)                                                                              |                            |

|                                                                                   |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|  | Okres trwałości: | 3 lata |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|

2004/42/II B(e) (840) 580

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **840 g/l**  
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **580 g/l**.

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu. Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish. Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (02.08.2024)