










Техническа информация (08/24)

## MOBIHEL 2:1 БЪРЗ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI-SCRATCH

- Прозрачен лак с висок гланц за частично боядисване
- Бързо съхнене
- Добра механична и химическа устойчивост
- Отговаря на директивата за ЛОС

<b>ВИД НА ПОВЪРХНОСТТА</b>	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------------------	--

	<b>Съотношение на смесване - обемно:</b>	MOBIHEL 2:1 БЪРЗ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 1500 MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2500	2 части 1 част 10%
	<b>Съотношение на смесване - тегловно:</b>	MOBIHEL 2:1 БЪРЗ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 1500 MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2500	100 г 51 г 14 г
	<b>Жизнеспособност (pot life) при 20°C:</b>	2 ч	
	<b>Работен вискозитет:</b> DIN 53211 Ф4 мм/20°C	18 - 20 сек.	
	<b>Нанасяне с пистолет:</b>	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	<b>Брой ръце:</b>  <b>Дебелина на покритието:</b>	2 пълен слой  50 - 60 мкм	
	<b>Изчакване:</b>	3 min/20°C Време за изчакване между сло-евете 10 min/20°C Време за изчакване преди сушене в камера	
	<b>Време за сушене при естествени условия 20°C:</b> <b>Време за сушене при 60°C:</b>	2 ч  15 мин (температурата около детайла)	
	<b>Срок на годност:</b>	3 години	

2004/42/II B(e) (840) 580

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (х), подготвен за нанасяне, е **840 г/л**. VOC на наша материал е **580 г/л**

2К материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта.

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (02.08.2024)