

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ

- За фарбање на помали пластични делови (браници, капаците на огледалата, страничните пластики)
- Високо ниво на мат ефект (сјај 5 - 15%)
- Висока еластичност
- Добра механичка и хемиска отпорност
- Да би се постигнал поинаков степ на мат ефект, може да се меша со други безбојни лакови на компанијата MOBIHEL
- Лакот не смее да се полира
- Одговара на VOC директивите

ПОДЛОГА	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Размер на мешање волуменско:	 MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ MOBIHEL 2К ВТВРДНУВАЧ 1300 MOBIHEL 2К РАЗРЕДУВАЧ 2100	2 дела 1 дел 20%
		 MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ MOBIHEL 2К ВТВРДНУВАЧ 1100 MOBIHEL 2К РАЗРЕДУВАЧ 2100	2 дела 1 дел 20%
		 MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ MOBIHEL 2К ВТВРДНУВАЧ 1500 MOBIHEL 2К РАЗРЕДУВАЧ 2100	2 дела 1 дел 20%
	Размер на мешање тежинско:	MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ MOBIHEL 2К УЦВРСТУВАЧ 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2К РАЗРЕДУВАЧ 2100	100 г 48 г 26 г
	Време на мешање 20°C:	3 ч	
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	17 - 19 сек.	
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	

	Број на наноси: Дебелина на нанос:	2 полни слоеви 50 - 60 мкм
	Испаривање:	15 min/20°C меѓу слоевите 10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора
	Сушење при 20°C: Сушење при 60°C:	16 ч 30 мин (температура на објектот)

ИЛИ

	Размер на мешање волуменско:	МОБИHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ МОБИHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300 МОБИHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100	3 дела 1 дел 30%
		МОБИHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ МОБИHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100 МОБИHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100	3 дела 1 дел 30%
		МОБИHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ МОБИHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4500 МОБИHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100	3 дела 1 дел 30%
	Размер на мешање тежинско:	МОБИHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ МОБИHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4100 / 4300 / 4500 МОБИHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100	100 г 33 г 35 г
	Време на мешање 20°C:	3 ч	
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	17 - 19 сек.	
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	Број на наноси: Дебелина на нанос:	2 полни слоеви 50 - 60 мкм	
	Испаривање:	15 min/20°C меѓу слоевите 10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора	
	Сушење при 20°C: Сушење при 60°C:	16 ч 30 мин (температура на објектот)	

	Рок на употреба:	1 година
---	-------------------------	----------

СЈАЈ На табелата е прикажан соодносот на тежината на мешање со други безбојни варира во зависност од степенот на мат ефект					
	Сјај			КОМБИНАЦИЈА СО РАЗЛИЧНИ УЦВРСТВУВАЧИ	
	Semi-matt ca. 40%	Semi-gloss ca. 60%	Gloss ca. 80%	MOBIHEL 2K HARDENER	MOBIHEL 2K HS HARDENER
MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТТ	87 g	80 g	70 g	2:1 MOBIHEL 2K уцврстувач 1100/1300/1500 + 20% MOBIHEL 2K разредувач 2100	3:1 MOBIHEL 2K HS уцврстувач 4100/4300/4500 + 30% MOBIHEL 2K разредувач 2100
MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК DH	13 g	20 g	30 g		
MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТТ	83 g	70 g	60 g	2:1 MOBIHEL 2K уцврстувач 1100/1300/1500 + 10% MOBIHEL 2K разредувач 2100 / 2300 / 2500	3:1 MOBIHEL 2K HS уцврстувач 4100/4300/4500 + 20% MOBIHEL 2K разредувач 2100 / 2300 / 2500
MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК ANTI SCRATCH	17 g	30 g	40 g		
MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТТ	85 g	80 g	70 g	2:1 MOBIHEL 2K уцврстувач 1100 / 1300 / 1500 + 10% MOBIHEL 2K разредувач 2100 / 2300 / 2500	3:1 MOBIHEL 2K HS уцврстувач 4100 / 4300 / 4500 + 20% MOBIHEL 2K разредувач 2100 / 2300 / 2500
MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК FG ANTI SCRATCH	15 g	20 g	30 g		

Нивото на мат ефектот зависи од следните фактори (влијанието на факторите може да предизвика промена во сјајот дури за 10 - -20%):		
Фактор	Повеќе сјај	Помалку сјај
Време на истиснување на воздух од едно до друго премачкување	пократко	подолго
Дебелина на сло	повисока	пониска
стврднување	побавно	побрзо
Разредување	побавно	побрзо
Работна вискозност	повисока	пониска
Начин на сушење	присилно сушење во печка	сушење на воздух
Стврднувач за цврсти материи	многу цврста материја	малку цврста материја

2004/42/II B(e) (840) 620

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **840 g/l**.

VOC овој производ
припремен за употреба е - **620 g/l**.

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смеаме да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (02.08.2024)

