

Technikai információk (08/24)

MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT

- Kis műanyag alkatrészek (lökhárítók, tükröfedők, oldalsó kereszttartók stb.)fényezésére
- Különösen matt hatású (fényesség szint 5-15%),
- Magas rugalmasság
- Kiváló mechanikai és kémiai ellenálló képesség,
- Keverhető a MOBIHEL 2K lakkokkal, hogy különböző színű matt hatást érjen el.
- A színtelen lakk bevonatot nem szabad polírozni.
- VOC kompatibilis

ALAP FELÜLET	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
---------------------	--

	Keverési arány térfogat szerint:	 MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT MOBIHEL 2K EDZŐ 1300 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	2 rész 1 rész 20%
		 MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT MOBIHEL 2K EDZŐ 1100 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	2 rész 1 rész 20%
		 MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT MOBIHEL 2K EDZŐ 1500 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	2 rész 1 rész 20%
	Keverési arány súly szerint:	MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT MOBIHEL 2K EDZŐ 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	100 g 48 g 26 g
	Felhasználási idő 20°C-on:	3 h	
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 19 s	
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	

	Rétegek száma:	2 teljes réteg
	Rétegvastagság:	50 - 60 µm
	Rétegek:	15 min/20°C a rétegek között 10 - 15 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt
	Száradási idő 20°C-on:	16 h
	Száradási idő 60°C-on:	30 min (a tárgy hőmérséklete)

VAGY

	Keverési arány térfogat szerint::	MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4300 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	3 rész 1 rész 30%
		MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4100 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	3 rész 1 rész 30%
		MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4500 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	3 rész 1 rész 30%
	Keverési arány súly szerint:	MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4100 / 4300 / 4500 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	100 g 33 g 35 g
	Felhasználási idő 20°C-on:	3 h	
	Viszkózitás(RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 19 s	
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Rétegek száma:	2 teljes réteg	
	Rétegvastagság:	50 - 60 µm	
	Rétegek:	15 min/20°C a rétegek között 10 - 15 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt	
	Száradási idő 20°C-on:	16 h	
	Száradási idő 60°C-on:	30 min (a tárgy hőmérséklete)	

	Szavatossági idő:	1 év
--	--------------------------	------

Matt hatás fokozatok táblázata A táblázat szintelen lakkok súlyarányú keverését szemlélteti a matt hatás fokozatára való tekintettel.					
	FÉNYESSÉGI SZINTET			KOMBINÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ KEMÉNYEDÉSSEL	
	fél matt kb. 40%	félfényes kb. 60%	fényes kb. 80%	MOBIHEL 2K EDZŐ	MOBIHEL 2K HS EDZŐ
MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT	87 g	80 g	70 g	2:1 MOBIHEL 2K edző 1100/1300/1500 + 20% MOBIHEL 2K hígító 2100	3:1 MOBIHEL 2K HS edző 4100/4300/4500 + 30% MOBIHEL 2K hígító 2100
MOBIHEL 2:1 HS SZÍNTELEN LAKK DH	13 g	20 g	30 g		
MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT	83 g	70 g	60 g	2:1 MOBIHEL 2K edző 1100/1300/1500 + 10% MOBIHEL 2K hígító 2100 / 2300 / 2500	3:1 MOBIHEL 2K HS edző 4100/4300/4500 + 20% MOBIHEL 2K hígító 2100 / 2300 / 2500
MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK ANTI SCRATCH	17 g	30 g	40 g		
MOBIHEL SZÍNTELEN LAKK MATT	85 g	80 g	70 g	2:1 MOBIHEL 2K edző 1100 / 1300 / 1500 + 10% MOBIHEL 2K hígító 2100 / 2300 / 2500	3:1 MOBIHEL 2K HS edző 4100 / 4300 / 4500 + 20% MOBIHEL 2K hígító 2100 / 2300 / 2500
MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK FG ANTI SCRATCH	15 g	20 g	30 g		

A matt hatás szintje a következő tényezőktől függ (ezen tényezők a fényesség szintjében akár 10–20% különbséget okozhatnak):		
TÉNYEZŐ	MAGASABB FÉNY	ALACSONYABB FÉNY
Kigázosítás időtartama az egyes bevonatok között	rövidebb	hosszabb
A bevonat vastagsága	magasabb	alacsonyabb
Keményítőszer	assabb	gyorsabb
Hígító	assabb	gyorsabb
Használati viszkozitás	magasabb	alacsonyabb
Száritás módja	száritás kemencében	evegőn száritás
Keményítőszer szárazanyag-tartalma	magas szárazanyag-tartalom	alacsony szárazanyag-tartalom

2004/42/II B (e) (840) 620

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék **840 g / l**. Felhasználásra előkészített termék **620 g / l**.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

3 / 4

haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (02.08.2024)

