














Техническа информация (08/24)

MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI-SCRATCH

- Прозрачен лак с висок гланц за частично боядисване
- Бързо съхнене
- Добра механична и химическа устойчивост
- Отговаря на директивата за ЛОС

ВИД НА ПОВЪРХНОСТТА	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------------------	--

	Съотношение на смесване - обемно:	 MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 1300 MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2300	2 части 1 част 10%
		 MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 1100 MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100	2 части 1 част 10%
		 MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 1500 MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2500	2 части 1 част 10%
	Съотношение на смесване - тегловно:	MOBIHEL 2:1 БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI-SCRATCH MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100 / 2300 / 2500	100 г 51 г 14 г
	Жизнеспособност (pot life) при 20°C:	2 ч	
	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 мм/20°C	16 - 19 сек.	
	Нанасяне с пистолет:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	Брой ръце: Дебелина на покритието:	2 пълен слоя 50 - 60 мкм	

	Изчакване:	5 - 10 min/20°C Време за изчакване между сло-еве 10 - 15 min/20°C Време за изчакване преди сушене в камера
	Време за сушене при естествени условия 20°C: Време за сушене при 60°C:	16 ч 30 мин (температурата около детайла)
	С IR лампа:	8 - 12 мин Расстояние до заготовки: 70 - 80 см
	Срок на годност:	5 години

2004/42/II B(e) (840) 580

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (х), подготвен за нанасяне, е **840 г/л**. VOC на наша материал е **580 г/л**

2К материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта. Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (02.08.2024)