














Technické informace (08/24)

## MOBIHEL 2: 1 ČIRÝ LAK ANTI SCRATCH

- Použitelný s rozpouštědlovými i vodou.ředitelnými bázemi
- Vysoká úroveň lesku
- Vynikající vertikální stabilita
- Snadné použití
- VOC vyhovující

<b>PODKLAD</b>	MOBIHEL BAZA MIX MOBIHEL HYDRO BAZA MIX
----------------	--

	<b>Mísení-poměrově:</b>	 MOBIHEL 2: 1 ČIRÝ LAK ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1300 MOBIHEL 2K ŘEDIDLO 2300	2 díly 1 díl 10%
		 MOBIHEL 2: 1 ČIRÝ LAK ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1100 MOBIHEL 2K ŘEDIDLO 2100	2 díly 1 díl 10%
		 MOBIHEL 2: 1 ČIRÝ LAK ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1500 MOBIHEL 2K ŘEDIDLO 2500	2 díly 1 díl 10%
	<b>Mísení-váhově:</b>	MOBIHEL 2: 1 ČIRÝ LAK ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K ŘEDIDLO 2100 / 2300 / 2500	100 g 51 g 14 g
	<b>Doba zpracovatelnosti při 20°C:</b>	2 h	
	<b>Viskozita (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	16 - 19 s	
	<b>Aplikace stříkací pistolí:</b>	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	<b>Počet vrstev:</b>	2 plné vrstvy	
	<b>Tloušťka vrstvy:</b>	50 - 60 μm	

	<b>Odvětrání:</b>	5 - 10 min/20°C mezi vrstvami 10 - 15 min/20°C před sušením v kabině
	<b>Sušení při 20°C:</b> <b>Sušení při 60°C:</b>	16 h 30 min (teplota objektu)
	<b>Čas sušení:</b> <b>(krátkovlnná infračervená lampa)</b>	8 - 12 min Vzdálenost od objektu: 70 - 80 cm
	<b>Skladovatelnost:</b>	5 let

2004/42/II B(e) (840) 580

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (e)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 840 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 580 g/l.

2K materiály reagují na vlhkost, proto musíme dbát, aby všechny nádoby a pomůcky byly absolutně suché. Nesmíme pracovat při relativní vlhkosti vyšší než 80%

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Ihned po použití uzavřete balení tužila, protože produkt reaguje se vzdušnou vlhkostí a může způsobit vady výrobku.

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (02.08.2024)