

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL 2:1 LAC ANTI ZGARIETURI

- Compatibil cu toata gama de Vopsea baza apa si Vopsea baza solvent
- Grad inalt de luciu
- Stabilitate verticala excelenta.(nu curge)
- Usor de aplicat
- Produs conform cu Legea COV

SUPRAFATA PE CARE SE APLICA	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
--	--

	Ratia de amestec in volum:	 MOBIHEL 2:1 LAC ANTI ZGARIETURI MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 1300 MOBIHEL 2K DILUANT 2300	2 părți 1 parte 10%
		 MOBIHEL 2:1 LAC ANTI ZGARIETURI MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 1100 MOBIHEL 2K DILUANT 2100	2 părți 1 parte 10%
		 MOBIHEL 2:1 LAC ANTI ZGARIETURI MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 1500 MOBIHEL 2K DILUANT 2500	2 părți 1 parte 10%
	Ratia de amestec in greutate:	MOBIHEL 2:1 LAC ANTI ZGARIETURI MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 1100 / 1300 / 1500 MOBIHEL 2K DILUANT 2100 / 2300 / 2500	100 g 51 g 14 g
	Durata de viata a amestecului la 20°C:	2 h	
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	16 - 19 s	
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	

	Numar de straturi: Grosimea de film:	2 straturi complete 50 - 60 µm
	Timp de asteptare:	5 - 10 min/20°C între straturi 10 - 15 min/ 20°C înainte de uscarea în cuptor
	Timp de uscare la 20°C: Timp de uscare la 60°C:	16 h 30 min (temperatura obiectului)
	Timp de uscare (infrarosu cu unde scurte):	8 - 12 min Distanța până la obiect: 70 - 80 cm
	Termen de valabilitate:	5 ani

2004/42/II B(e) (840) 580

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(e)) în starea în care este gata de aplicare este de **840 g/l**COV pt. acest produs gata de aplicare este **580 g/l**.

Materialele 2k reacționează la umiditate, trebuie avut grijă ca toate recipientele și sculele să fie perfect uscate. În timpul aplicării umiditatea din mediul ambiant să nu depășească 80%.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fișa tehnică

Inchideți ambalajul de întăritor imediat după folosire deoarece întăritorul reacționează cu umiditatea atmosferică și acest lucru poate cauza defecte ale produsului. (întărirea în ambalaj, microgeluri, albirea suprafeței după aplicare).
 Datele tehnice se pot modifica în funcție de diverse condiții.
 Orice parte a acestor informații se poate modifica fără notificare prealabilă.
 Informațiile au fost obținute și derivate după ani de experiență și în colaborare cu Departamentul de Cercetare și Dezvoltare împreună cu Departamentul Tehnic și sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.
 Va garantăm că dacă veți lucra conform cu informațiile tehnice și instrucțiunile de folosire rezultatul final al muncii dvs. nu va fi afectat de elemente neprevăzute.
 Ultimele informații conținute în fișele tehnice înlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteți obține ultima versiune a fișelor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din țara dvs.
 Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislației și reglementărilor naționale în ceea ce privește Protecția muncii și Managementul deșeurilor specifice.

2024-18 (02.08.2024)