

Information technique (08/24)

## MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH

- Compatible avec les couches de base à base de solvant et à base d'eau.
- Bonnes propriétés.
- Excellente stabilité verticale.
- Niveau de brillant élevé.
- Conforme COV

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>SUPPORT</b> | MOBIHEL BASE MIX<br>MOBIHEL HYDRO BASE MIX |
|----------------|--------------------------------------------|

|                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>Proportions de mélange en volume:</b>  |  MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH<br>MOBIHEL DURCISSEUR 1300 2K<br>MOBIHEL DILUANT 2300 2K | 2 éléments<br>1 élément<br>10% |
|                                                                                     |                                           |  MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH<br>MOBIHEL DURCISSEUR 1100 2K<br>MOBIHEL DILUANT 2100 2K | 2 éléments<br>1 élément<br>10% |
|                                                                                     |                                           |  MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH<br>MOBIHEL DURCISSEUR 1500 2K<br>MOBIHEL DILUANT 2500 2K | 2 éléments<br>1 élément<br>10% |
|  | <b>Proportions de mélange en poids:</b>   | MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH<br>MOBIHEL DURCISSEUR 1100 / 1300 / 1500 2K<br>MOBIHEL DILUANT 2100 / 2300 / 2500 2K                                                         | 100 g<br>51 g<br>14 g          |
|  | <b>Durée de vie du mélange à 20°C:</b>    | 2 h                                                                                                                                                                                      |                                |
|  | <b>Viscosité:</b><br>DIN 53211 Φ4 mm/20°C | 16 - 19 s                                                                                                                                                                                |                                |
|  | <b>Application avec un pistolet:</b>      | 1.2 - 1.3 mm<br>2 - 2.5 bar                                                                                                                                                              |                                |
|  | <b>Nombre de couches:</b>                 | 2 couches pleines                                                                                                                                                                        |                                |
|                                                                                     | <b>Epaisseur du film:</b>                 | 50 - 60 µm                                                                                                                                                                               |                                |

|                                                                                   |                                                                    |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Séchage:</b>                                                    | 5 - 10 min./20°C entre les couches<br>10 - 15 min./20°C avant séchage en four |
|  | <b>Temps de séchage à 20°C:</b><br><b>Temps de séchage à 60°C:</b> | 16 h<br>30 min (température de l'objet)                                       |
|  | <b>Temps de séchage (infra-rouge à ondes courtes):</b>             | 8 - 12 min<br>Distance de l'élément: 70 - 80 cm                               |
|  | <b>Durée de vie:</b>                                               | 5 ans                                                                         |

2004/42/II B(e) (840) 580

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **840 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **580 g/l**.

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Fermez l'emballage du durcisseur immédiatement après utilisation, car le produit réagit avec l'humidité de l'air et peut provoquer des défauts dans le produit.

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (02.08.2024)