

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK FG ANTI SCRATCH

- Používa sa v spojení so základným lakom, na báze rozpúšťadla alebo vody
- Vysoký stupeň lesku
- Vynikajúca vertikálna stabilita
- Jednoduché použitie
- Súhlasný s VOC

PODKLAD	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Zmiešavací pomer - podľa objemu:	 MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 8100 MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100	2 diela 1 diel 10%
		 MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 8150 MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2500	2 diela 1 diel 10%
	Zmiešavací pomer - podľa hmotnosti:	MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 8100 / 8150 MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100 / 2500	100 g 51 g 14 g
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20°C:	4 h	
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s	
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Počet vrstiev:	2 plné vrstvy	
	Hrúbka filmu:	50 - 60 μm	
	Odvetránie:	5 - 10 min./20° medzi vrstvami 10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci	

	Doba schnutia pri 20°C: Doba schnutia pri 60°C:	16 h 30 min (teplota objektu)
	"Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):"	8 - 12 min Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm
	Skladovateľnosť:	5 rokov

2004/42/II B(e) (840) 580

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **840 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **580 g/l**.

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté. Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Ihneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-21 (02.08.2024)