

Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY FG ANTI SCRATCH

- Kompatybilny zarówno z rozpuszczalnikowymi, jak i wodorozcieńczalnymi lakierami bazowymi
- Wysoki i głęboki połysk
- Wysoka odporność na zarysowania
- Doskonała stabilność pionowa
- Łatwy w użyciu
- Zgodny z dyrektywą VOC

PODŁOŻE	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Objętościowy stosunek mieszania::	 MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 8100 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100	2 części 1 część 10%
		MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 8150 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2500	2 części 1 część 10%
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 8100 / 8150 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100 / 2500	100 g 51 g 14 g
	Żywotność mieszanki w temp 20°C:	4 h	
	Lepkość (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s	
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Ilość warstw:	2 pełne warstwy	
	Grubość suchej warstwy:	50 - 60 μm	
	Odparowanie:	5 - 10 min/20°C między warstwami 10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini	

	Czas suszenia w temp. 20°C: 16 h Czas suszenia w temp. 60°C: 30 min (temperatura obiektu)
	Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni): 8 - 12 min Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
	Okres trwałości: 5 lat

2004/42/II B(e) (840) 580

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **840 g/l**
 VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **580 g/l**.

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu. Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish. Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (02.08.2024)