

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE FG 2:1 ANTI SCRATCH

- Cmpatible con base de disolvente e hydro
- Alto nivel de brillo
- Alta resistencia al rayado
- Excelente estabilidad vertical
- Fácil de usar
- VOC compatible

SUSTRATO	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
-----------------	--

	Proporción de mezcla en volumen:	 MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE FG 2:1 ANTI SCRATCH MOBIHEL ENDURECEDOR 2K 8100 MOBIHEL DILUYENTE 2K 2100	2 partes 1 parte 10%
		MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE FG 2:1 ANTI SCRATCH MOBIHEL ENDURECEDOR 2K 8150 MOBIHEL DILUYENTE 2K 2500	2 partes 1 parte 10%
	Proporción de mezcla en peso:	MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE FG 2:1 ANTI SCRATCH MOBIHEL ENDURECEDOR 2K 8100 / 8150 MOBIHEL DILUYENTE 2K 2100 / 2500	100 g 51 g 14 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	4 h	
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s	
	Aplicación con pistola:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	numero de aplicaciones: Espesor de la película:	2 capas completas 50 - 60 μm	

	Evaporación:	5 - 10 min/20°C entre capas 10 - 15 min/ 20°C antes del secado en el horno
	Secado a 20°C: Secado a 60°C:	16 h 30 min (temperatura del objeto)
	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	8 - 12 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm
	Vida útil:	5 años

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (e)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **840 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **580 g/l**.

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humedad ,y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (02.08.2024)