

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК FG ANTI SCRATCH

- Се користи заедно со основниот лак, на база на водени растворувачи
- Поголема длабочина на сјајот
- Висока отпорност на абразивност
- Одлична вертикална стабилност
- Едноставен за употреба
- Одговара на VOC директивите

ПОДЛОГА	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Размер на мешање волуменско:	 MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2К ВТВРДНУВАЧ 8100 MOBIHEL 2К РАЗРЕДУВАЧ 2100	2 дела 1 дел 10%
		 MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2К ВТВРДНУВАЧ 8150 MOBIHEL 2К РАЗРЕДУВАЧ 2500	2 дела 1 дел 10%
	Размер на мешање тежинско:	MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2К УЦВРСТУВАЧ 8100 / 8150 MOBIHEL 2К РАЗРЕДУВАЧ 2100 / 2500	100 г 51 г 14 г
	Време на мешање 20°C:	4 ч	
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	15 - 17 сек.	
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	Број на наноси:	2 полни слоеви	
	Дебелина на нанос:	50 - 60 мкм	
	Испаривање:	5 - 10 min/20°C меѓу слоевите 10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора	

	Сушење при 20°C: Сушење при 60°C:	16 ч 30 мин (температура на објектот)
	Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи):	8 - 12 мин Одалеченост од објектот: 70 - 80 см
	Рок на употреба:	5 години

2004/42/II B(e) (840) 580

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **840 g/l**.

VOC овој производ
припремен за употреба е - **580 g/l**.

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смеете да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (02.08.2024)