













Technikai információk (08/24)

MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK FG ANTI SCRATCH

- Kompatibilis mind az oldószeres, mind a vízbázisú festékekkel
- Magas fényességi szint és mély fényes megjelenés
- Magas karcálló képesség
- Kiváló függőleges stabilitás
- Könnyű használat
- VOC kompatibilis

ALAP FELÜLET	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
---------------------	--

	Keverési arány térfogat szerint:	 MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 8100 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	2 rész 1 rész 10%
		 MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 8150 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2500	2 rész 1 rész 10%
	Keverési arány súly szerint:	MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK FG ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 8100 / 8150 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100 / 2500	100 g 51 g 14 g
	Felhasználási idő 20°C-on:	4 h	
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s	
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	2 teljes réteg 50 - 60 μm	
	Rétegek:	5 - 10 min/20°C a rétegek között 10 - 15 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt	

	Száradási idő 20°C-on: Száradási idő 60°C-on:	16 h 30 min (a tárgy hőmérséklete)
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	8 - 12 min Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	Szavatossági idő:	5 év

2004/42/II B(e) (840) 580

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék **840 g / l**. Felhasználásra előkészített termék **580 g / l**.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (02.08.2024)