

Information technique (08/24)

MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH FG

- Compatible avec les couches de base à base de solvant et à base d'eau.
- Niveau de brillance élevé et aspect brillant en profondeur
- Excellente stabilité verticale.
- Haute résistance aux rayures
- Facile à utiliser
- Conforme COV

SUPPORT	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Proportions de mélange en volume:	 MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH FG MOBIHEL DURCISSEUR 8100 2K MOBIHEL DILUANT 2100 2K  MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH FG MOBIHEL DURCISSEUR 8150 2K MOBIHEL DILUANT 2500 2K	2 éléments 1 élément 10% 2 éléments 1 élément 10%
	Proportions de mélange en poids:	MOBIHEL VERNIS INCOLORE 2K 2:1 ANTI SCRATCH FG MOBIHEL DURCISSEUR 8100 / 8150 2K MOBIHEL DILUANT 2100 / 2500 2K	100 g 51 g 14 g
	Durée de vie du mélange à 20°C:	4 h	
	Viscosité: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s	
	Application avec un pistolet:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Nombre de couches:	2 couches pleines	
	Epaisseur du film:	50 - 60 µm	
	Séchage:	5 - 10 min./20°C entre les couches 10 - 15 min./20°C avant séchage en four	

	Temps de séchage à 20°C: Temps de séchage à 60°C:	16 h 30 min (température de l'objet)
	Temps de séchage (infra-rouge à ondes courtes):	8 - 12 min Distance de l'élément: 70 - 80 cm
	Durée de vie:	5 ans

2004/42/II B(e) (840) 580

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **840 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **580 g/l**.

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Fermez l'emballage du durcisseur immédiatement après utilisation, car le produit réagit avec l'humidité de l'air et peut provoquer des défauts dans le produit.

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (02.08.2024)