

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 DH

- Alto nivel de brillo
- Alta elasticidad
- Contenido sólido ultra alto
- Excelente resistencia mecánica y química
- El producto no necesita disolvente adicional
- VOC compatible

SUSTRATO	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
-----------------	--

	Proporción de mezcla en volumen:	 MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 DH MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4300  MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 DH MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4100  MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 DH MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4500	2 partes 1 parte 2 partes 1 parte 2 partes 1 parte
	Proporción de mezcla en peso:	MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 DH MOBIHEL HS 2K ENDURECEDOR 4100 / 4300 / 4500	100 g 52 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	1,5 h	
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	18 - 22 s	
	Aplicación con pistola:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	numero de aplicaciones:	1 capa fina - la distancia de la pistola de pulverización al objeto a pintar es de sólo 15 cm , la velocidad de aplicación es más rápida de lo habitual. La primera capa debe de ser delgada, húmeda y lisa. 1 capa completa - Espere 10 min, la distancia de la pistola al objeto a pintar es ahora de 25 cm, la velocidad de aplicación es normal	
	Espesor de la película:	50-60 µm	

	Evaporación:	MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4100 10 min/20°C entre capas 15 min/ 20°C antes del secado en el horno MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4300 13 min/20°C entre capas 15 min/ 20°C antes del secado en el horno MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4500 7 min/20°C entre capas 15 min/ 20°C antes del secado en el horno
	Secado:	MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4100 Secado a 20°C: 16 h Secado a 60°C: 30 min MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4300 Secado a 20°C: 16 h Secado a 60°C: 35 min MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4500 Secado a 20°C: 16 h Secado a 60°C: 20 min
	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	10 - 15 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm
	Vida útil:	5 años

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (b)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **420 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **418 g/l**.

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humedad ,y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La ultima versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (02.08.2024)