

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК ДН

- Висок сјај
- Висока еластичност на слојот
- Содржи исклучително многу тврди материи
- Одлична временска и хемијска отпорност
- Не е потребно додатно разредување
- Одговара на VOC директивите

ПОДЛОГА	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Размер на мешање волуменско:		MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК ДН MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300	2 дела 1 дел
			MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК ДН MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100	2 дела 1 дел
			MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК ДН MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4500	2 дела 1 дел
	Размер на мешање тежинско:	MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК ДН MOBIHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4100 / 4300 / 4500		100 г 52 г
	Време на мешање 20°C:	1,5 ч		
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	18 - 22 сек.		
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар		
	Број на наноси:	1 тенок слој - пиштолот оддалечен само 15 цм од предметот, брзината на нанесување е поголема од обично. Се добива влажен, тенок и мазен премаз 1 полн слој - почекајте околу 10 мин. Пиштолот оддалечен од предметот 25 цм, брзината на апликација е нормална		
	Дебелина на нанос:	50-60 мкм		

	Испаривање:	MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100 10 min/20°C меѓу слоевите 15 min/ 20°C пред сушење во комора MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300 13 min/20°C меѓу слоевите 15 min/ 20°C пред сушење во комора MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4500 7 min/20°C меѓу слоевите 15 min/ 20°C пред сушење во комора
	Сушење:	MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100 20°C: 16 ч 60°C: 30 мин MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300 20°C: 16 ч 60°C: 35 мин MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4500 20°C: 16 ч 60°C: 20 мин
	Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи):	10 - 15 мин Одалеченост од објектот: 70 - 80 см
	Рок на употреба:	5 години

2004/42/II B(b) (420) 418

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација **420 g/l**.

VOC овој производ

припремен за употреба е - **418 g/l**.

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смеаме да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (02.08.2024)