

Tehnička informacija (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK DH

- Visok sjaj
- Visoka elastičnost
- Ultra visoki čvrsti sadržaji
- Izvrsna mehanička i kemijska otpornost
- Proizvod ne treba dodatno razrjeđivanje
- Sukladan VOC

PODLOGA	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Omjer miješanja volumski::	 MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK DH MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300	2 dijela 1 dio
		 MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK DH MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100	2 dijela 1 dio
		 MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK DH MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500	2 dijela 1 dio
	Omjer miješanja težinski:	MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK DH MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100 /4300 /4500	100 g 52 g
	Pot life mješavine pri 20°C:	1,5 h	
	Radna viskoznost: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	18 - 22 s	
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Broj nanosa:	1 tanki sloj - udaljenost pištolja za raspršivanje od predmeta samo 15 cm, brzina nanošenja je brža nego inače. Prvi sloj mora biti tanak, mokar i gladak. 1 puni sloj - pričekajte 10 min. Udaljenost pištolja od predmeta sada je 25 cm, brzina nanošenja je normalna	
	Debljina nanosa:	50-60 µm	

	Odzračivanje:	MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100 10 min/20°C između slojeva 15 min./20°C prije sušenja u peći MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300 13 min/20°C između slojeva 15 min./20°C prije sušenja u peći MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500 7 min/20°C između slojeva 15 min./20°C prije sušenja u peći
	Vrijeme sušenja:	MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100 Vrijeme sušenja pri 20°C: 16 h Vrijeme sušenja pri 60°C: 30 min MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300 Vrijeme sušenja pri 20°C: 16 h Vrijeme sušenja pri 60°C: 35 min MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500 Vrijeme sušenja pri 20°C: 16 h Vrijeme sušenja pri 60°C: 20 min
	Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):	10 - 15 min Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm
	Rok upotrebe:	5 godina

2004/42/II B(b) (420) 418

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (b)), koja je pripremljena za aplikaciju je **420 g/l**.
 VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je **418 g/l**.

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Zatvorite ambalažu od učvršćivača odmah nakon upotrebe, jer proizvod reagira s vlagom zraka i može uzrokovati oštećenja na proizvodu.
 Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.
 Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
 Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.
 Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici
 Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji
 Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (02.08.2024)