










Техническа информация (08/24)

MOBIHEL 2.1 HS БЕЗЦВЕТЕН ЛАК DH

- Висок гланц
- Високо еластичност
- Високо съдържание на сухо вещество
- Отлична механична и химическа устойчивост
- Продуктът не се нуждае от допълнително разреждане
- Отговаря на директивата за ЛОС

ВИД НА ПОВЪРХНОСТТА	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------------------	--

	Съотношение на смесване - обемно:	 MOBIHEL 2.1 HS БЕЗЦВЕТЕН ЛАК DH MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4300	2 части 1 част
		 MOBIHEL 2.1 HS БЕЗЦВЕТЕН ЛАК DH MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4100	2 части 1 част
		 MOBIHEL 2.1 HS БЕЗЦВЕТЕН ЛАК DH MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4500	2 части 1 част
	Съотношение на смесване - тегловно:	MOBIHEL 2.1 HS БЕЗЦВЕТЕН ЛАК DH MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4100 / 4300 / 4500	100 г 52 г
	Жизнеспособност (pot life) при 20°C:	1,5 ч	
	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 мм/20°C	18 - 22 сек.	
	Нанасяне с пистолет:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	Брой ръце:	1 тънък слой - разстоянието на пистолет за пръскане до обекта 15 см, скоростта на нанасяне е по-висока от обикновено. Първият слой трябва да е тънък, мокър и гладък. 1 пълен слой - изчакайте 10 минути. Разстоянието на пистолета за пръскане до обекта вече е 25 см, скоростта на нанасяне е нормална	
	Дебелина на покритието:	50-60 мкм	

	Изчакване:	<p>MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4100 10 min/20°C Време за изчакване между сло-евете 15 min/20°C Време за изчакване преди сушене в камера</p> <p>MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4300 13 min/20°C Време за изчакване между сло-евете 15 min/20°C Време за изчакване преди сушене в камера</p> <p>MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4500 7 min/20°C Време за изчакване между сло-евете 15 min/20°C Време за изчакване преди сушене в камера</p>
	Време за сушене:	<p>MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4100 Време за сушене при 20°C: 16 ч Време за сушене при 60°C: 30 мин</p> <p>MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4300 Време за сушене при 20°C: 16 ч Време за сушене при 60°C: 35 мин</p> <p>MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4500 Време за сушене при 20°C: 16 ч Време за сушене при 60°C: 20 мин</p>
	С IR лампа:	10 - 15 мин Разстояние до заготовки: 70 - 80 см
	Срок на годност:	5 години

2004/42/II B(b) (420) 418

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (х), подготвен за нанасяне, е **420 г/л**. VOC на наша материал е **418 г/л**

2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта. Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (02.08.2024)