














Technické informace (08/24)

## MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK DH

- Vysoký stupeň lesku
- Vysoká pružnost
- Velmi vysoký obsah pevných látek
- Vynikající mechanická a chemická odolnost
- Produkt nevyžaduje další ředění
- VOC vyhovující

<b>PODKLAD</b>	MOBIHEL BAZA MIX MOBIHEL HYDRO BAZA MIX
----------------	--

	<b>Mísení-poměrově:</b>		MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK DH MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4300	2 díly 1 díl
			MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK DH MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100	2 díly 1 díl
			MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK DH MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4500	2 díly 1 díl
	<b>Mísení-váhově:</b>	MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK DH MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100 / 4300 / 4500		100 g 52 g
	<b>Doba zpracovatelnosti při 20°C:</b>	1,5 h		
	<b>Viskozita (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	18 - 22 s		
	<b>Aplikace stříkací pistolí:</b>	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar		
	<b>Počet vrstev:</b>	<b>1 tenká vrstva</b> - vzdálenost stříkací pistole od objektu pouze 15 cm, rychlost aplikace je rychlejší než obvykle. První vrstva musí být tenká, mokrá a hladká. <b>1 plná vrstva</b> - počkejte 10 minut, vzdálenost stříkací pistole k objektu je nyní 25 cm, aplikační rychlost je normální		
	<b>Tloušťka vrstvy:</b>	50-60 μm		

	<b>Odvětrání:</b>	<b>MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100</b> 10 min/20°C mezi vrstvami 15 min/20°C před sušením v kabině  <b>MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4300</b> 13 min/20°C mezi vrstvami 15 min/20°C před sušením v kabině  <b>MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4500</b> 7 min/20°C mezi vrstvami 15 min/20°C před sušením v kabině
	<b>Sušení:</b>	<b>MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100</b> Sušení při 20°C: 16 h Sušení při 60°C: 30 min  <b>MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4300</b> Sušení při 20°C: 16 h Sušení při 60°C: 35 min  <b>MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4500</b> Sušení při 20°C: 16 h Sušení při 60°C: 20 min
	<b>Čas sušení:</b> <b>(krátkovlnná infračervená</b> <b>lampa)</b>	10 - 15 min Vzdálenost od objektu: 70 - 80 cm
	<b>Skladovatelnost:</b>	5 let

2004/42/II B(b) (420) 418

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (b)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 420 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 418 g/l.

2K materiály reagují na vlhkost, proto musíme dbát, aby všechny nádoby a pomůcky byly absolutně suché. Nesmíme pracovat při relativní vlhkosti vyšší než 80%

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Ihned po použití uzavřete balení tužila, protože produkt reaguje se vzdušnou vlhkostí a může způsobit vady výrobku.

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (02.08.2024)