

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK FASTDRY

- Vhodný na malé a veľké opravy
- Nízka viskozita aplikácie - ľahko sa nanáša
- Rýchle a flexibilné sušenie – 15min / 60°C or 30 min / 40°C
- Rýchle leštenie
- Vysoký lesk
- Umožňujúci vyššiu produktivitu a úsporu energie
- Súhlasný s VOC

PODKLAD	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Zmiešavací pomer - podľa objemu:	 MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK FastDry MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4300 MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK FastDry MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4100 MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4500 sa nesmie používať, pretože je pre tento BEZFAREBNÝ LAK príliš rýchly a môže spôsobiť vady.	2 diela 1 diel 2 diela 1 diel
	Zmiešavací pomer - podľa hmotnosti:	MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK FastDry MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100 / 4300	100 g 53 g
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20°C:	2 h	
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 18 s	
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Počet vrstiev:	1 tenká vrstva - vzdialenosť striekacej pištole od objektu iba 15 cm, aplikačná rýchlosť je rýchlejšia ako obvykle. Prvá vrstva musí byť tenká, mokrá a hladká. 1 plná vrstva - počkajte 10 minút, vzdialenosť striekacej pištole od objektu je teraz 25 cm, aplikačná rýchlosť je normálna	
	Hrúbka filmu:	50-60 μm	

	Odvetrание:	5 - 10 min/20° medzi vrstvami 10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci
	Doba schnutia:	MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4100 Doba schnutia pri 20°C: 120 min Doba schnutia pri 40°C: 30 min Doba schnutia pri 60°C: 15 min MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4300 Doba schnutia pri 30°C: 90 min Doba schnutia pri 40°C: 30 min Doba schnutia pri 60°C: 20 min Bezfarebný lak sa môže leštiť ihneď po vysušení vzduchom alebo po sušení v peci
	"Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):	5 min Vzdialenosť od objektu: 70 - 80 cm
	Skladovateľnosť:	2 roky

2004/42/II B(d) (420) 420

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (d)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **420 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **420 g/l**.

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté. Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Ihneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhodobých skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish. Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-21 (02.08.2024)