

Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY FASTDRY

- Nadaje się do wszystkich napraw - częściowych i kompletnych
- Niska lepkość aplikacji - łatwa w użyciu
- Szybkie i elastyczne suszenie - 15 min / 60°C lub 30 min / 40°C
- Szybkie polerowanie
- Wysoki połysk
- Umożliwia wyższą wydajność (więcej samochodów w dniu pracy) i niższe zużycie energii
- Zgodny z dyrektywą VOC

PODŁOŻE	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Objętościowy stosunek mieszania:	 MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY FastDry MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4300  MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY FastDry MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100 MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500 nie powinien być stosowany, ponieważ jest zbyt szybki dla tego lakieru i może powodować wady.	2 części 1 część 2 części 1 część
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY FastDry MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100 / 4300	100 g 53 g
	Żywotność mieszanki w temp 20°C:	2 h	
	Lepkość (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 18 s	
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	

	Ilość warstw: Grubość suchej warstwy:	1 cienka warstwa - pistolet tylko 15 cm od obiektu, szybkość aplikacji jest większa niż zwykle. Uzyskuje się mokrą, cienką i gładką powłokę 1 pełna warstwa - odczekaj około 10 minut, pistolet z dala od obiektu 25 cm, prędkość aplikacji normalna 50-60 µm
	Odparowanie:	5 - 10 min/20°C między warstwami 10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini
	Czas suszenia:	MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100 Czas suszenia w temp. 20°C: 120 min Czas suszenia w temp. 40°C: 30 min Czas suszenia w temp. 60°C: 15 min MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4300 Czas suszenia w temp. 30°C: 90 min Czas suszenia w temp. 40°C: 30 min Czas suszenia w temp. 60°C: 20 min Lakier można polerować natychmiast po wyschnięciu na powietrzu lub po wysuszeniu w kabini.
	Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):	5 min Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
	Okres trwałości:	2 lata

2004/42/II B(d) (420) 420

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (d)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **420 g/l**
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **420 g/l**.

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu. Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish. Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (02.08.2024)