

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК FASTDRY

- Погоден за поправки - делумни и целосни
- Мала вискозност - лесно се наноси
- Брзо и флексибилно сушење - 15мин / 60°C или 30 мин / 40°C
- Брзо полирање
- Висок сјај
- Овозможува поголема продуктивност и заштеда на ергија
- Одговара на VOC директивите

ПОДЛОГА	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Размер на мешање волуменско:	 MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК FastDry MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300  MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК FastDry MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100 MOBIHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4500 не треба да се користи бидејќи е пре брз за овој лак и може да предизвика оштетувања	2 дела 1 дел 2 дела 1 дел
	Размер на мешање тежинско:	MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК FastDry MOBIHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4100 / 4300	100 г 53 г
	Време на мешање 20°C:	2 ч	
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	15 - 18 сек.	
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	Број на наноси:	1 тенок слој - пиштолот оддалечен само 15 cm од предметот, брзината на наносување е поголема од обично. Се добива влажен, тенок и мазен премаз 1 полн слој - почекајте околу 10 мин. Пиштолот оддалечен од предметот 25 cm, брзината на апликација е нормална	
	Дебелина на нанос:	50-60 мкм	

	Испаривање:	5 - 10 min/20°C меѓу слоевите 10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора
	Сушење:	МОБИHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100 20°C: 120 мин 40°C: 30 мин 60°C: 15 мин МОБИHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300 30°C: 90 мин 40°C: 30 мин 60°C: 20 мин Лакот може да се полира веднаш по сушењето на воздух или по сушењето во печка
	Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи):	5 мин Одалеченост од објектот: 70 - 80 см
	Рок на употреба:	2 години

2004/42/II B(d) (420) 420

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **420 g/l**.

VOC овој производ

припремен за употреба е - **420 g/l**.

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смееме да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (02.08.2024)