

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS LAC FASTDRY

- Recomandat pentru reparatii mici si mari ca suprafata
- Viscositate scazuta-usor de aplicat
- Uscare rapida si flexibila – 15min / 60°C sau 30 min / 40°C
- Se poate posisha rapid
- Grad inalt de luciu
- Recomandat pentru a creste productivitatea si a scadea consumul de energie
- Produs conform cu Legea COV

SUPRAFATA PE CARE SE APLICA	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
--	--

	Ratia de amestec in volum:	 MOBIHEL 2:1 HS LAC FastDry MOBIHEL 2K HS ÎNTĂRITOR 4300	2 părți 1 parte
		 MOBIHEL 2:1 HS LAC FastDry MOBIHEL 2K HS ÎNTĂRITOR 4100 Nu trebuie folosit intaritorul MOBIHEL 2K HS I 4500 in combinatie cu acest lac deoarece este foarte rapid si poate cauza defecte.	2 părți 1 parte
	Ratia de amestec in greutate:	MOBIHEL 2:1 HS LAC FastDry MOBIHEL 2K HS ÎNTĂRITOR 4100 / 4300	100 g 53 g
	Durata de viata a amestecului la 20°C:	2 h	
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 18 s	
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	

	Numar de straturi: Grosimea de film:	1 strat subtire - Distanța de aplicare a pistolului de vopsit fata de suprafata va fi de numai 15 cm, iar viteza de aplicare va fi mai mare decat de obicei. Primul strat de lac aplicat trebuie sa fie subtire, umed si uniform. 1 strat plin - Se va aplica dupa 10 minute de aerare, distanta de aplicare va fi de 25 cm iar viteza de aplicare va fi cea normala. 50-60 µm
	Timp de asteptare:	5 - 10 min/20°C între straturi 10 - 15 min/ 20°C înainte de uscarea în cuptor
	Timp de uscare:	MOBIHEL 2K HS ÎNTĂRITOR 4100 Timp de uscare la 20°C: 120 min Timp de uscare la 40°C: 30 min Timp de uscare la 60°C: 15 min MOBIHEL 2K HS ÎNTĂRITOR 4300 Timp de uscare la 30°C: 90 min Timp de uscare la 40°C: 30 min Timp de uscare la 60°C: 20 min Lacul poate fi polishat imediat ce a fost uscat la aer sau la cuptor dar numai dupa ce suprafata lacuita s-a racit si a ajuns la temperatura mediului inconjurator
	Timp de uscare (infrarosu cu unde scurte):	5 min Distanța până la obiect: 70 - 80 cm
	Termen de valabilitate:	2 ani

2004/42/II B(d) (420) 420

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(d))in starea in care este gata de aplicare este de **420 g/l**COV pt. acest produs gata de aplicare este **420 g/l**.

Materialele 2k reactioneaza la umiditate, trebuie avut grija ca toate recipientele si sculele sa fie perfect uscate. In timpul aplicarii umiditatea din mediul ambient sa nu depaseasca 80%

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Inchideti ambalajul de intaritor imediat dupa folosire deoarece intaritorul reactioneaza cu umiditatea atmosferica si acest lucru poate cauza defecte ale produsului.(intarirea in ambalaj, microgeluri, albirea suprafetei dupa aplicare.
Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.
Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.
Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.
Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.
Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.
Utilizatorul acestor produse va folosi produseleconform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-18 (02.08.2024)