

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 AIRDRY

- Adecuado para reparaciones pequeñas
- Secado al aire (20°C): 1h
- Secado en horno (60°C): 5 min
- Pulido posible después de 1 hora de secado al aire o después de enfriar cuando se seca 5 minutos / 60° C
- Alto brillo
- Ahorro de energía
- VOC compatible
- En caso de aplicación MOBIHEL HS FILLER AirDry (proporción de mezcla 2:1) es obligatorio añadir un 10% de endurecedor 2K a la Base al disolvente (MOBIHEL 2K CATALIZADOR 1100 o MOBIHEL 2K HS CATALIZADOR 4100)

SUSTRATO	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
-----------------	--

	Proporción de mezcla en volumen:	MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 AirDry MOBIHEL ENDURECEDOR PARA BARNIZ TRANSPARENTE AirDry	2 partes 1 parte
	Proporción de mezcla en peso:	MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 AirDry MOBIHEL ENDURECEDOR PARA BARNIZ TRANSPARENTE AirDry	100 g 53 g
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	1 h	
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Aplicación con pistola:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	numero de aplicaciones:	1 niebla - Sin esperar 1 capa completa - la distancia de la pistola al objeto a pintar es ahora de 25 cm, la velocidad de aplicación es normal	
	Espesor de la película:	50 - 60 µm	
	Evaporación:	0 - 3 min/20°C entre capas 15 min antes del secado en el horno	

	Secado a 20°C: Secado a 60°C:	60 min 5 min La capa transparente puede pulirse inmediatamente después de secarse al aire o después de secarse en el horno y enfriarse a temperatura ambiente.
	Vida útil:	2 años

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (d)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **420** g/l. VOC de este producto, preparado para su uso es **420** g/l.

2K materiales reaccionan con la humedad; cuidar que todos los contenedores y herramientas son absolutamente secas. Mientras que la capa, la humedad relativa ambiente no debe exceder el 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Cierre el embase de los catalizadores inmediatamente después de su uso, porque el producto reacciona con el aire. O la humedad, y puede causar defectos en el producto.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (02.08.2024)