

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AIRDRY

- Погоден за поправки - делумни и целосни
- Брзо и флексибилно сушење – 1 час/ 20°C или 5 мин / 60°C
- Можно е полирање по 1 час сушење на воздух или по ладење при сушење 5 мин/60°C
- Висок сјај
- Овозможува поголема продуктивност и заштеда на ергија
- Во случај на апликација MOBIHEL HS ПРЕДЛАК AirDry (мешање сооднос 2:1) задолжително да се додаде 10% 2K зацврстувач на база на растворувач (MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 1100 или MOBIHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4100)
- Одговара на VOC директивите

ПОДЛОГА	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Размер на мешање волуменско:	MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AirDry MOBIHEL ВТВРДНУВАЧ ЗА ПРЕДЛАК AirDry	2 дела 1 дел
	Размер на мешање тежинско:	MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AirDry MOBIHEL ВТВРДНУВАЧ ЗА ПРЕДЛАК AirDry	100 г 53 г
	Време на мешање 20°C:	1 ч	
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	17 - 20 сек.	
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар	
	Број на наноси: Дебелина на нанос:	- without waiting 1 полн слој - the distance of spray gun to the object is 25 cm, the application speed is normal 50 - 60 мкм	
	Испаривање:	0 - 3 min/20°C меѓу слоевите 15 min пред сушење во комора	
	Сушење при 20°C: Сушење при 60°C:	60 мин 5 мин Лакот може да се полира веднаш по сушењето на воздух или по сушењето во печка	

	Рок на употреба:	2 години
---	------------------	----------

2004/42/II B(d) (420) 420

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **420 g/l**.

VOC овој производ
припремен за употреба е - **420 g/l**.

2К материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смееме да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (02.08.2024)