

Tehnička informacija (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK AIRDRY

- Prikladno za djelomične popravke
- Sušenje na zraku (20°C) : 1h
- Prisilno sušenje (60°C) : 5 min
- Moguće poliranje nakon 1h sušenja na zraku ili nakon hlađenja pri sušenju od 5 min/60°C
- Visoki sjaj
- Ušteda energije
- Sukladan VOC
- U slučaju nanošenja MOBIHEL HS FILLERJA Airdry (omjer miješanja 2:1) obavezno je treba dodati 10% 2K učvršćivača u solvent Bazo (MOBIHEL 2K Učvršćivač 1000 ili MOBIHEL 2K HS Učvršćivač 4100)

PODLOGA	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
----------------	--

	Omjer miješanja volumski::	MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK AirDry MOBIHEL AirDry FILLER UTVRĐIVAČ	2 dijela 1 dio
	Omjer miješanja težinski:	MOBIHEL 2:1 HS BEZBOJNI LAK AirDry MOBIHEL AirDry FILLER UTVRĐIVAČ	100 g 53 g
	Pot life mješavine pri 20°C:	1 h	
	Radna viskoznost: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Broj nanosa:	1 magla - bez čekanja 1 puni sloj - the distance of spray gun to the object is 25 cm, the application speed is normal	
	Debljina nanosa:	50 - 60 μm	
	Odzračivanje:	0 - 3 min/20°C između slojeva 15 min prije sušenja u peći	
	Vrijeme sušenja pri 20°C: Vrijeme sušenja pri 60°C:	60 min 5 min	

		Bezbojni lak može se polirati odmah nakon sušenja na zraku ili nakon sušenja u komori i ohladiti na sobnu temperaturu.
	Rok upotrebe:	2 godine

2004/42/II B(d) (420) 420

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (d)), koja je pripremljena za aplikaciju je **420 g/l**.

VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je **420 g/l**.

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Zatvorite ambalažu od učvršćivača odmah nakon upotrebe, jer proizvod reagira s vlagom zraka i može uzrokovati oštećenja na proizvodu.

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (02.08.2024)