










Technické informace (08/24)

## MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK AIRDRY

- Vhodný pro lokální opravy (spot repair)
- Sušení při (20°C) : 60 minut
- Sušení v lakovací kabině při (60°C) : 5 minut
- Možnost leštit po 60 minutách sušení na vzduchu nebo po ochlazení při sušení po dobu 5 min / 60° C
- Vysoký lesk
- Úspora energie
- VOC vyhovující
- V případě aplikace MOBIHEL HS FILLER AirDry (poměr míchání 2:1) je nutné přidat do rozpouštědlové báze 10% 2K tužidla (MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1100 nebo MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100)

<b>PODKLAD</b>	MOBIHEL BAZA MIX MOBIHEL HYDRO BAZA MIX
----------------	--------------------------------------------

	<b>Mísení-poměrové:</b>	MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK AirDry MOBIHEL TUŽIDLO PRO ČIRÝ LAK AirDry	2 díly 1 díl
	<b>Mísení-váhové:</b>	MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK AirDry MOBIHEL TUŽIDLO PRO ČIRÝ LAK AirDry	100 g 53 g
	<b>Doba zpracovatelnosti při 20°C:</b>	1 h	
	<b>Viskozita (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 20 s	
	<b>Aplikace stříkací pistolí:</b>	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	<b>Počet vrstev:</b>	<b>1 zaprášení bez čekání</b> - bez čekání <b>1 plná vrstva</b> - vzdálenost stříkací pistole k objektu je nyní 25 cm, aplikační rychlost je normální	
	<b>Tloušťka vrstvy:</b>	50 - 60 μm	
	<b>Odvětrání:</b>	0 - 3 min/20°C mezi vrstvami 15 min. před sušením v kabině	
	<b>Sušení při 20°C:</b> <b>Sušení při 60°C:</b>	60 min 5 min	

		Čirý lak může být vyleštěn ihned po usušení na vzduchu nebo po sušení v peci a ochlazení na pokojovou teplotu
	<b>Skladovatelnost:</b>	2 roky

2004/42/II B(d) (420) 420

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (d)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 420 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 420 g/l.

2K materiály reagují na vlhkost, proto musíme dbát, aby všechny nádoby a pomůcky byly absolutně suché. Nesmíme pracovat při relativní vlhkosti vyšší než 80%

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Ihned po použití uzavřete balení tužila, protože produkt reaguje se vzdušnou vlhkostí a může způsobit vady výrobku.

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (02.08.2024)