

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AIRDRY

- Dedicat reparațiilor parțiale
- Uscare la aer (20°C) : 1h
- Uscare forțată (cabina sau lampa IR (60°C) : 5 min
- Polisharea este posibilă după uscare la aer timp de 1 ora (20°C) sau 5 min/60°C
- Grad înalt de luciu
- Produs economic
- Produs conform VOC
- În cazul aplicării fillerului MOBIHEL HS FILLER AirDry (cu raportul de amestec 2:1) este obligatoriu adăugarea unui procent de 10% întăritor 2K în vopseaua de Baza (solvent) aplicată ulterior (MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 1100 sau MOBIHEL 2K HS ÎNTĂRITOR 4100)
- Produs conform cu Legea COV

SUPRAFAȚA PE CARE SE APLICA	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
--	--

	Rația de amestec în volum:	MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AirDry MOBIHEL AirDry	2 părți 1 parte
	Rația de amestec în greutate:	MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AirDry MOBIHEL AirDry	100 g 53 g
	Durata de viață a amestecului la 20°C:	1 h	
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	17 - 20 s	
	Se aplică cu pistolul de vopsit:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar	
	Număr de straturi:	- without waiting 1 strat plin - the distance of spray gun to the object is 25 cm, the application speed is normal	
	Grosimea de film:	50 - 60 μm	
	Timp de așteptare:	0 - 3 min/20°C între straturi 15 min înainte de uscarea în cuptor	

	Timp de uscare la 20°C: Timp de uscare la 60°C:	60 min 5 min Lacul poate fi polishat imediat ce a fost uscat la aer sau la cuptor dar numai dupa ce suprafata lacuita s-a racit si a ajuns la temperatura mediului inconjurator.
	Termen de valabilitate:	2 ani

2004/42/II B(d) (420) 420

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(d)) in starea in care este gata de aplicare este de **420 g/l**COV pt. acest produs gata de aplicare este **420 g/l**.

Materialele 2k reactioneaza la umiditate, trebuie avut grija ca toate recipientele si sculele sa fie perfect uscate. In timpul aplicarii umiditatea din mediul ambient sa nu depaseasca 80%

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Inchideti ambalajul de intaritor imediat dupa folosire deoarece intaritorul reactioneaza cu umiditatea atmosferica si acest lucru poate cauza defecte ale produsului.(intarirea in ambalaj, microgeluri, albirea suprafetei dupa aplicare.

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produseleconform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-18 (02.08.2024)