

















Техническая информация (08/24)

## MOBHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX

- Покрытие обладает высокой атмосферной и механической стойкостью
- Высокий блеск
- Желаемый цвет возможно получить с помощью программы цветоподбора или путем Поиска в колорбоксе MOBHEL Expert

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	<b>MOBHEL 2K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ</b>	
		P360 - P600
		MOBHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

	<b>Объемное соотношение смешивания:</b>	 MOBHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300 MOBHEL 2K РАЗБАВИТЕЛЬ 2300	2 части 1 часть 10%
		 MOBHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЯ 1100 MOBHEL 2K РАЗБАВИТЕЛЬ 2100	2 части 1 часть 0%
		 MOBHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500 MOBHEL 2K РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	2 части 1 часть 0%
	<b>Весовое соотношение смешивания:</b>	MOBHEL 2K АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ MIX MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЯ 1100 / 1300 / 1500 MOBHEL 2K РАЗБАВИТЕЛЯ 2100 / 2300 / 2500	100 г 48 г 13 г
	<b>Жизнеспособность смеси при 20°C:</b>	2 ч	
	<b>Рабочая вязкость:</b> DIN 53211 Ф4 мм /20°C	17 - 20 сек.	
	<b>Проверка цвета:</b>	Перед покрасочными работами следует проверить соответствие цвета с нанесением эмали на тестовую карточку.	

	<b>Распыление:</b>	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар RP
	<b>Количество слоев:</b> <b>Толщина покрытия:</b>	2-3 полных слоя 50 - 60 мкм
	<b>Выдержка/выпаривание:</b>	10 мин/20°С между слоями 10 - 15 мин/20°С перед сушкой в ОСК
	<b>Время сушки при 20°С:</b> <b>Время сушки при 60°С:</b>	16 ч 30 мин (температура на поверхности детали)
	<b>Время сушки (ИК коротковолновая сушка):</b>	8 - 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	<b>Срок хранения:</b>	4 года

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-2 (02.08.2024)