




Informazione Tecnica (09/25)

MOBIHEL CATALIZZATORE HS 2K 4330

- Indurenti acrilici progettati per l'uso come componente B nei MOBIHEL TRASPARENTE HS DH 2:1 con temperature comprese tra 35°C e 40°C.
- Garantiscono una superficie liscia, un'asciugatura eccellente in profondità e aiutano a raggiungere livelli di brillantezza elevati.

	Rapporto a Volume:	MOBIHEL CATALIZZATORE HS 2K 4330 MOBIHEL TRASPARENTE HS 2:1 DH	1 parte 2 parti
	Pot life della miscela a 20°C:	1,5 h	
	Stoccaggio:	2 anni	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

2025-22 (02.09.2025)