




Informacja techniczna (09/25)

MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4330

- Utwardzacz akrylowe przeznaczone do stosowania jako składnik B w lakierach MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY DH w temperaturze aplikacji od 35°C do 40°C.
- Zapewnia gładką powierzchnię, dokładny proces suszenia i pomagają osiągnąć wysoki poziom połysku.

	Objęściowy stosunek mieszania::	MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4330 MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY DH	1 część 2 części
	Żywotność mieszanki w temp 20°C:	1,5 h	
	Okres trwałości:	2 lata	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2025-31 (02.09.2025)