




Ficha técnica (09/25)

MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4330

- Endurecedor acrílico diseñad para su uso como componente B en MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS DH 2:1 a una temperatura de aplicación entre 35°C y 40°C.
- Asegura una superficie lisa, excelente secado en profundidad y ayuda a lograr altos niveles de brillo.

	Proporción de mezcla en volumen:	MOBIHEL ENDURECEDOR HS 2K 4330 MOBIHEL BARNIZ TRANSPARENTE HS 2:1 DH	1 parte 2 partes
	Maceta de vida de la mezcla a 20°C:	1,5 h	
	Vida útil:	2 años	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2025-26 (02.09.2025)