




Technické informace (09/25)

## MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4330

- Akrylové tužidlo pro použití jako B složka v MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK DH při aplikační teplotě mezi 35°C a 40°C.
- Poskytuje hladký povrch, vynikající hloubkové schnutí a napomáhá dosažení vysoké úrovně lesku.

	<b>Mísení-poměrové:</b>	MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4330 MOBIHEL 2:1 HS ČIRÝ LAK DH	1 díl 2 díly
	<b>Doba zpracovatelnosti při 20°C:</b>	1,5 h	
	<b>Skladovatelnost:</b>	2 roky	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2025-25 (02.09.2025)