

Technikai információk (09/25)

MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4330

- Akril edző a MOBIHEL 2:1 HS SZÍNTELEN LAKK DH B komponenseként használnak 35°C és 40°C közötti alkalmazási hőmérsékleten..
- Biztosítson sima felületet, kiváló mélyszáradást és segít a magas fényesség elérésében.

	Keverési arány térfogat szerint::	MOBIHEL 2K HS EDZŐ 4330 MOBIHEL 2:1 HS SZÍNTELEN LAKK DH	1 rész 2 rész
	Felhasználási idő 20°C-on:	1,5 h	
	Szavatossági idő:	2 év	

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2025-29 (02.09.2025)