

Tehnične informacije (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying.
- Immediate repair after matting possible.
- Excellent spraying properties.
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

PRIPRAVA PODLAGE	MOBIHEL 2K PREDLAK	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO

	Mešanje na mešalnici:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Razmerje mešanja:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL REDČILO ZA BAZO 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL THINNER FOR BASE 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL REDČILO ZA BAZO 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL REDČILO ZA BAZO 3500 S	50 - 60%
	Delovna viskoznost: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s		
	Test nianse:	Nianso je potrebno pred lakiranjem objekta obvezno aplicirati na testni kartonček in preveriti ustreznost		
	Aplikacija z brizgalno pištolo:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar HVLP		
	Število nanosov:	2 nanosa in efekt		

	Debelina nanosov:	15 - 22 µm
	Odzračevanje:	10 - 15 min/20°C between layers and before application of clearcoat
	Nadaljna obdelava:	All MOBIHEL Clearcoats
	Rok uporabe:	Barvni pigmenti:: 4 let Aluminiji in perle: 3 let

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Podatki lahko nihajo zaradi različnih pogojev

Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila

Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.

Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.

Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.

Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.

Version: 2026-22 (07.08.2026)