

Informazione Tecnica (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying
- Immediate repair after matting possible
- Excellent spraying properties
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

PREPARAZIONE SUPPORTO	MOBIHEL FONDO 2K	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILICONE

	miscelazione sul Tintometro:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Rapporto a Volume:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL DILUENTE PER BASE 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL DILUENTE PER BASE 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL DILUENTE PER BASE 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL DILUENTE PER BASE 3500 S	50 - 60%
	Viscosità (PU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	20 - 22 s		
	Test di colore:	Prima della verniciatura bisogna necessariamente verificare l'idoneità della tonalità applicandola sul cartoncino di prova		
	Applicazione con Aerografo:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar		
	Numero di mani:	2 strati ed effetto		
	Spessore Film:	15 - 22 µm		

	Appassimento:	10 - 15 min/20°C between layers and before application of clearcoat
	Trattamenti successivi:	All MOBIHEL Clearcoats
	Stoccaggio:	pastello: 4 anno alluminio e perlati: 3 anno

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

Version: 2026-26 (11.08.2026)