

Техническая информация (08/26)

MOBIHEL БАЗА MIX

- Потенциальные исправления возможны сразу же после матирования
- Отличные аппликативные свойства
- Качественный результат покраски
- Простая и легкая покраска «переходом»

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	MOBIHEL 2K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ	
		P360 - P600
		MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

	Смешивание:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Соотношение смешивания:		MOBIHEL БАЗА MIX MOBIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗЫ 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL БАЗА MIX MOBIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗЫ 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL БАЗА MIX РАЗБАВИТЕЛЬ MOBIHEL ДЛЯ БАЗОВОГО ПОКРЫТИЯ 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL БАЗА MIX РАЗБАВИТЕЛЬ MOBIHEL ДЛЯ БАЗОВОГО ПОКРЫТИЯ 3500 S	50 - 60%
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 мм /20°C	20 - 22 сек.		
	Проверка цвета:	Перед покрасочными работами следует проверить соответствие цвета с нанесением эмали на тестовую карточку		
	Распыление:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар HVLP		
	Количество слоев: Толщина покрытия:	2 слоя и эффект 15 - 22 мкм		

	Выдержка/выпаривание:	10 - 15 мин. /20°C между слоями и перед нанесением лака
	Дальнейшая обработка:	MOBIHEL 2K ЛАКИ БЕСЦВЕТНЫЕ
	Срок хранения:	Базы на цветных пигментах: 4 года Базы на алюминии и перламутре: 3 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

Version: 2026-40 (11.08.2026)