

Technické informácie (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying
- Immediate repair after matting possible
- Excellent spraying properties
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

PRÍPRAVA PODKLADU	MOBIHEL 2K FILLER	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

	Miešanie na mixéri:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Zmiešavací pomer:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL RIEDIDLO PRE BÁZU 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL RIEDIDLO PRE BÁZU 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL RIEDIDLO PRE BÁZU 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL RIEDIDLO PRE BÁZU 3500 S	50 - 60%
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s		
	Test odtieňov:	Pred lakovaním je potrebné odtieň aplikovať na test kartu a overiť tak správnosť odtieňa		
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar		
	Počet vrstiev:	2 vrstva a effect		
	Hrúbka filmu:	15 - 22 µm		

	Odvetrание:	10 - 15 min/20° medzi vrstvami a pred aplikáciou bezfarebný lak
	Ďalšia úprava:	All MOBIHEL Clearcoats
	Skladovateľnosť:	farebné pigmenty: 4 rokov hliník a perličky: 3 roky

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

Version: 2026-41 (11.08.2026)