

Informacja techniczna (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying
- Immediate repair after matting possible
- Excellent spraying properties
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	MOBIHEL 2K PODKŁAD	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

	Mieszanie:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Stosunek mieszania:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ROZCIEŃCZALNIK DO BAZY 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ROZCIEŃCZALNIK DO BAZY 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ROZCIEŃCZALNIK DO BAZY 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ROZCIEŃCZALNIK DO BAZY 3500 S	50 - 60%
	Lepkość (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s		
	Testuj niuansy:	Przed lakierowaniem obiektu należy sprawdzić odpowiedność koloru/odcienia nanosząc go na karton do testowania		
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar		
	Ilość warstw:	2 warstwy i efekt		
	Grubość suchej warstwy:	15 - 22 µm		

	Odparowanie:	10 - 15 min/20°C między warstwami i przed zastosowaniem bezbarwnego lakieru
	Dalsza obróbka:	All MOBIHEL Clearcoats
	Okres trwałości:	Pigmenty barwne: 4 lata Aluminiowe i perły: 3 lata

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

Version: 2026-38 (11.08.2026)