

Ficha técnica (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying
- Immediate repair after matting possible
- Excellent spraying properties
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	MOBIHEL FONDO 2K	
		P360 - P600
		MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO

	Mezcla en el mezclador:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Proporción de mezcla:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S	50 - 60%
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s		
	Prueba de sombra de color:	El color debe aplicarse sobre una pieza de cartón de prueba para evaluar su idoneidad antes de la aplicación sobre el objeto		
	Aplicación con pistola:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar		
	numero de aplicaciones:	2 pasos y efecto		
	Espesor de la película:	15 - 22 µm		

	Evaporación:	10 - 15 min/20°C entre capas y antes de la aplicación de la capa transparente
	Tratamiento adicional:	All MOBIHEL Clearcoats
	Vida útil:	Pigmentos de color: 4 años Aluminio, perlados: 3 años

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

Version: 2026-30 (11.08.2026)