

Техничка информација (08/26)

MOBIHEL BAZA MIX

- Брзо сушење и длабоко сушење на филмот.
- Веднаш поправка по можното созревање.
- Одлични својства на прскање.
- Униформни резултати и конечен изглед
- Лесно да премин

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА	MOBIHEL 2K ПРЕДЛАК	
		P360 - P600
		MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ

	Мешање:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Размер на мешање:		MOBIHEL BAZA MIX MOBIHEL РАЗРЕДУВАЧ ЗА БАЗА 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BAZA MIX MOBIHEL РАЗРЕДУВАЧ ЗА БАЗА 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BAZA MIX MOBIHEL РАЗРЕДУВАЧ ЗА БАЗА 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BAZA MIX MOBIHEL РАЗРЕДУВАЧ ЗА БАЗА 3500 S	50 - 60%
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	20 - 22 сек.		
	Тест нијанси:	Пред да почнете да го лакирате предмет најнапред задолжително нанесете ја нијансата врз тестно картонче, за да проверите дали одговара		
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар HVLP		
	Број на наноси:	2 слоеви и ефект		

	Дебелина на нанос:	15 - 22 мкм
	Испаривање:	10 - 15 min/20°C меѓу слоевите и пред примената на безбоен лак Забелешка:
	Понатамошна припрема:	Сви MOBIHEL 2K безбојни лаки
	Рок на употреба:	пигмент на боја: 4 години алуминиум, перли: 3 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

Version: 2026-35 (11.08.2026)