

Tehnička informacija (08/26)

MOBIHEL BASE MIX

- Rapid flash-off and in-depth film drying
- Immediate repair after matting possible
- Excellent spraying properties
- Uniform results and final appearance
- Easy to fade-out

PRIPREMA PODLOGE	MOBIHEL 2K FILLER	
		P360 - P600
		MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ

	Miješanje na mikseru:	MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software		
	Omjer miješanja:		MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL RAZRJEDIVAČ ZA BAZO 3330 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL RAZRJEDIVAČ ZA BAZO 3300 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL RAZRJEDIVAČ ZA BAZO 3100 S	50 - 60%
			MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL RAZRJEDIVAČ ZA BAZO 3500 S	50 - 60%
	Radna viskoznost: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s		
	Test nijanse:	Prije lakiranja objekta nijansu treba obavazeno aplicirati na test-karton i provjeriti odgovara li zahtjevima		
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar		
	Broj nanosa:	2 nanosa in efekt nanos		
	Debljina nanosa:	15 - 22 µm		

	Odzračivanje:	10 - 15 min/20°C između slojeva i prije nanošenja bezbojnog laka
	Daljnja obrada:	All MOBIHEL Clearcoats
	Rok upotrebe:	Obojene nijanse: 4 godina Metaliki i perle: 3 godina

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

Version: 2026-33 (11.08.2026)